



IMPLAFIX

Pont d'adhérence pour mortiers.



(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)

DESCRIPTION

Point d'adhérence pour favoriser l'ancrage de mortier à base de ciment ou chaux sur des supports en béton lisse ou sans absorption superficielle.

COMPOSITION

Produit à base de résines synthétiques, charges minérales et autres adjuvants organiques et inorganiques.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Application en intérieur et extérieur, sur des parements verticaux et plafonds.

MODE D'EMPLOI

- Mélanger 2 volumes de IMPLAFIX avec 1 volume d'eau.
- Appliquer la mixture au rouleau ou bien à la brosse
- Appliquer le Mortier une fois la mixture sèche.

NOTE: Ne pas appliquer le mortier au-delà de trois jours après l'application de IMPLAFIX.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Les supports doivent être propres, libres de poussières, graisses, huiles, liquides, matériaux de décoffrage.
- Nettoyer à l'eau les outils immédiatement après leur utilisation.
- Ne pas appliquer le mortier monocouche avec IMPLAFIX humide.
- Ne pas appliquer sur des supports humides ou sur des supports de plâtre.
- Ne pas appliquer en-dessous de 5°C ni en-dessus de 30°C, sous la pluie ou gelée

PRÉSENTATION

Emballages de 5 et 25 kg.

Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original.

NOTE

Les indications de mode d'emploi ont été rédigées en fonction de nos tests et essais, ne représentant aucun engagement ou obligation de notre part. Ces indications ne libèrent pas le consommateur de l'examen et vérification des produits pour leur utilisation correcte.

La responsabilité de l'entreprise ne va au-delà de la valeur du produit utilisé.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------------------|
| Aspect | Pâte jaune |
| Densité | 1,65 g/cm ³ |
| Viscosité | Mélange thixotropique |
| Solubilité | Totalement soluble dans l'eau |
| Comportement au feu | Non inflammable |
| Rendement Aprox. | 0,3 Kg /m ² |
| (Résultats statistiques obtenus en des conditions standard) | |