PEGOLAND® PORCELAINEUX

PEGOLAND®

PORCELÁNICO

CE EN 12004 C1 TE

CONSEJO CONSTRUCCIÓN VERDE ESPAÑA MIEMBRO (SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)

CNERIB LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA CONSTRUCTION

BASSMA DJAZAIRIA

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

DESCRIPTION

Ciment colle avec liants mixtes, glisse réduite et temps ouvert prolongé, pour la mise en place de tous types de pièces en céramique pour les revêtements de sol intérieurs et extérieurs et les revêtements intérieurs. Pour l'encollage de tous types de pièces en céramique sur plâtre cartonné (du type PLADUR et KNAUFF)

COMPOSITION

Produit à base de ciment de haute résistance, de granulats tamisés, d'adjuvants et de résines synthétiques, garantie d'un degré élevé d'accrochage, d'une bonne maniabilité et d'une résistance à l'usure.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Emploi en intérieur et pour revêtements extérieurs.
- Adhésion de tous types de pièces en céramique.
- Evite le fait de devoir humidifier les supports grâce à son pouvoir de retenue d'eau.
- Temps ouvert prolongé, permet la correction des pièces.
- Glisse réduite. Adhérence initiale excellente.
- Garantie une adhérence et un durcissement satisfaisants avec l'emploi de matériaux de faible porosité, du type grès porcelaineux.

SUPPORTS

- Supports conventionnels en ciment.
- Revêtements intérieurs en céramique.
- Les supports doivent être résistants, stables, propres et libres de poussière, restes d'agent décoffrant, produits organiques, etc.
- Tous les supports devront avoir une planéité adéquate. Dans le cas contraire, former des surélévations de jusqu'à 5 mm avec le même produit 48 heures avant l'encollage. Pour des épaisseurs supérieures, utiliser des mortiers secs traditionnels ou de la pâte d'égalisation.
- Sous des conditions de chaleur et vent ou dans le cas de supports très absorbants, il convient d'humidifier le support puis d'attendre qu'il ne reste plus de pellicule d'eau.
- Ne pas appliquer sur plâtres ou peintures.
- Pour les revêtements extérieurs, le support doit avoir une pente égale ou supérieure à 1%.

Rev. 01/15 · Cette version annule toutes les versions antérieures. Vérifiez la dernière version sur notre site internet · www.grupopuma-dz.com.
B.P. 828 Zone Industrielle Sidi Bel Abbès - 22000 · T: 00 213 (0) 48 70 34 34 · 00 213 (0) 48 70 35 35 · F: 00 213 (0) 48 70 35 55 · info@grupopuma-dz.com

PEGOLAND® PORCELAINEUX

MODE D'EMPLOI

- Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou de forme mécanique jusqu'à obtention d'une consistance homogène et maniable.
- Laisser reposer la masse durant 5 minutes et malaxer à nouveau.
- Etendre le produit malaxé sur le support au moyen d'une lisseuse sur une surface maximum de 2m^2.
- Brosser avec une lisseuse dentée pour corriger l'épaisseur (voir tableau).
- Poser les pièces en faisant pression et en les berçant jusqu'à ce que les creux soient totalement aplatis et que l'adhérence soit parfaite.
- Respecter les joints de construction (dilatation, contraction, fractionnement, joints périmétraux d'angles) ainsi que les joints entre les carreaux. (minimum 2 mm).
- Le remplissage des joints se fera après 24 h sur les parements verticaux et après 48 heures sur les revêtements. Employer le mortier de la GAMME MORCEMCOLOR adéquate, selon le type de joint.

NOTE: Plus le temps entre le brossage et la pose des pièces est court, plus les résultats seront meilleurs.

TABLE DE TRUELLES DENTÉES

Poids maximum sur les parements verticaux: 40 kg/m^2

FORMAT DU CARREAU	TRUELLE DENTÉE	ENCOLLAGE
< 100 cm^2	U4 (4 x 4 x 4)	Simple
< 450 cm^2	U6 (6 x 6 x 6)	Simple
< 900 cm^2	U6 (6 x 6 x 6) / U9 (9 x 9 x 9) ó n10	Double-Simple
> 900 cm^2	U9 (9 x 9 x 9) ó n10	Double

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas employer au dessous de 5ºC ni au dessus de 30ºC.
- Ne pas employer avec risque de gelées, pluies, vents forts ou ensoleillement direct.
- Ne pas employer sur des zones à risque d'eau stagnante.
- Sous des conditions climatologiques extrêmes (vents forts ou hautes températures) a lieu un séchage plus rapide que d'habitude.
- Dans le cas des revêtements de plus de 30 m^2, laissez des joints de fractionnement remplis d'un matériau déformable.
- Dans le cas des revêtements intérieurs avec une superficie de plus de 15 m^2, il est recommandé de laisser un joint libre de dilatation perimétral entre le revêtement et la parois ou pilier se trouvant derrière le retrait de socle.
- En applications sur placo plâtre, il faut vérifier que le support est bien fixé, afin d'éviter des mouvements.
- Pour les supports en plâtre, utiliser PEGOLAND ESPECIAL YESO en évitant de couvrir les plâtres morts et les enduits faibles.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 Kg en papier plastifié.
Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original, à l'abri de l'intempérie et de l'humidité.

Rev. 01/15 · Cette version annule toutes les versions antérieures. Vérifiez la dernière version sur notre site internet · www.grupopuma-dz.com.
B.P. 828 Zone Industrielle Sidi Bel Abbès - 22000 · T: 00 213 (0) 48 70 34 34 · 00 213 (0) 48 70 35 35 · F: 00 213 (0) 48 70 35 55 · info@grupopuma-dz.com

PEGOLAND® PORCELAINEUX

NOTE

Les indications de mode d'emploi ont été rédigées en fonction de nos tests et essais, ne représentant aucun engagement ou obligation de notre part. Ces indications ne dispensent pas l'acheteur de l'examen et vérification des produits pour leur utilisation correcte.
La responsabilité de l'entreprise ne va au-delà de la valeur du produit utilisé.

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)

Aspect	BLANC ou GRIS
Eau de gâchage pour le produit blanc	28 ± 2%
Eau de gâchage pour le produit gris	29.5 ± 2%
Densité apparente de poussières	1,6 ± 0,2 g/cm^3
Densité produit malaxé	1,8 ± 0,2 g/cm^3
Temps d'ajustement	Approximativement 30 min. (Selon conditions climatiques)
Temps de la vie de pâte	Approximativement 2 h. (Selon conditions climatiques)
Adhérence initiale	> 0,5 N/mm^2
Adhérence après action de l'eau	> 0,5 N/mm^2
Adhérence après le viellissement sous action de la chaleur	> 0,5 N/mm^2
Adhérence après le cycle gel-dégel	> 0,5 N/mm^2
Classification selon norme NF EN 12004:2008	C1 TE
Rendement approximatif	4 Kg/m^2

Rev. 01/15 · Cette version annule toutes les versions antérieures. Vérifiez la dernière version sur notre site internet · www.grupopuma-dz.com.
B.P. 828 Zone Industrielle Sidi Bel Abbès - 22000 · T: 00 213 (0) 48 70 34 34 · 00 213 (0) 48 70 35 35 · F: 00 213 (0) 48 70 35 55 · info@grupopuma-dz.com