



MORCEMDUR[®] RASPADO DIT PLUS N° 390 OC CSIII W2

Enduit monocouche, pour la décoration et imperméabilisation des façades, finition pierre



DESCRIPTION

Enduit monocouche, pour la décoration et imperméabilisation des façades. Application manuelle ou mécanique directement sur la brique. Imperméable à l'eau de pluie et perméable à la vapeur d'eau. Grande variété de finitions.

COMPOSITION

Produit à base de ciment de haute résistance, de granulats tamisés, d'adjuvants spéciaux, de pigments et de résines synthétiques.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Utilisation directe sur paroi sans besoin de badigeonner.
- Utilisation en intérieur et extérieur.
- Revêtement imperméable.
- Perméable à la vapeur d'eau, permettant ainsi que le support respire.
- Pas de risque de faïençage.
- Résistant à l'intempérie.
- Évitez la peinture. Terminez la façade avec une finition décorative.

Grande diversité de finitions:

- MORCEMDUR P: Finition avec projection de granulat. DIT PLUS N°379
- MORCEMDUR R: Finition grattée. DIT PLUS N°390
- MORCEMUR A: Finition grattée ou dégrossi.

SUPPORTS

- Supports conventionnels en ciment et ouvrages en briques.
- Les supports doivent être résistants, stables, propres et libres de poussière, restes d'agent décoffrant, produits organiques, etc.
- Sous des conditions de chaleur et vent ou dans le cas de supports très absorbants, il convient d'humidifier le support puis d'attendre qu'il ne reste plus de pellicule d'eau.
- Dans certaines zones (interstices entre différents matériaux, hourdis, piliers, cages de persiennes, angles droits des portes et fenêtres, etc.) il faut armer le mortier avec de la maille de fibre de verre pour éviter les fissures.
- Sur les supports peu poreux, appliquer un apprêt (IMPLAFIX) ou améliorer la rugosité du support par des moyens mécaniques.
- Ne pas appliquer sur plâtres ou peintures.

MODE D'EMPLOI

APPLICATION MANUELLE

- Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou de forme mécanique jusqu'à obtention d'une consistance homogène et maniable.
- Étendre le produit malaxé sur le support à l'aide d'une lisseuse.
- La pâte est étendue avec une épaisseur d'entre 12 à 15 mm, après marquage sur l'ouvrage des débits au moyen de languettes en PVC.
- Il est recommandé d'appliquer une première couche de 2 à 3 mm bien compacte pour sceller le support, en étendant par la suite le reste du matériau.

APPLICATION MECANIQUE

- Etablir, selon la machine choisie (épaisseur et longueur de manche) et selon les conditions climatologiques externes, la proportion optimale eau/MORTIER. Commencer par un 20% et modifier les doses progressivement jusqu'à obtention d'une consistance adéquate.
- Il est important de garder les variables qui peuvent jouer sur les caractéristiques du mortier (distance au mur, angle d'utilisation et quantité d'eau).

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas employer au dessous de 5°C ni au dessus de 30°C.
- Ne pas employer avec risque de gelées, pluies, vents forts ou ensoleillement direct.
- En conséquence du changement des matières premières, les teintures du monocouche peuvent varier légèrement.
- Il est nécessaire que l'engin de projection soit sec et libre de poussière.
- L'emploi sur des surfaces horizontales ou inclinées n'est pas recommandé.
- Pour des épaisseurs supérieures à 2 cm il est recommandé d'appliquer le produit en deux couches.
- L'épaisseur finale minimale devra être de 10 mm.

RENDEMENT (KG/M²)

PRODUIT	DESCRIPTION	FINITION	RENDEMENT - Kg/m ²	Eau de Gachage
MORCEMDUR [®] - P	Revêtement monocouche homogène, légère et coloré	Projection de graine de marbre	13±1	30 ± 2%
GRAINES DE MARBRE POUR PROJECTION	Granit spécial pour le revêtement de façades	Projection de graine de marbre	10±1	
MORCEMDUR [®] - R	Revêtement monocouche homogène, légère et coloré	Gratté ouvré, rustique, à la goutte ou à la tyrolienne	16±1	
MORCEMDUR [®] - A	Revêtement monocouche homogène, légère et coloré	Gratté fin ouvré, rustique, à la goutte ou à la tyrolienne	15±1	
Classification selon UNE EN 998-1: OC CSIII W2				
NOTE: Rendement calculé pour 10 mm d'épaisseur				

PRÉSENTATION

Sacs de 25 Kg en papier plastifié.
Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original, à l'abri de l'intempérie et de l'humidité.

NOTE

Les indications de mode d'emploi ont été rédigées en fonction de nos tests et essais, ne représentant aucun engagement ou obligation de notre part. Ces indications ne dispensent pas l'acheteur de l'examen et vérification des produits pour leur utilisation correcte.
La responsabilité de l'entreprise ne va au-delà de la valeur du produit utilisé.

TYPES DE FINITIONS

MORCEMDUR P

- Finition avec projection des agregats
- Une fois la surface lissée et avant le séchage de la couche superficielle, il faut projeter le granulat choisi, en faisant légèrement pression au moyen d'une lisseuse à fin que le granulat et le mortier restent au même niveau.

MORCEMDUR R

- Finition gratée
- Une fois le matériau étendu, le laisser légèrement durcir durant 4 à 15 heures, selon le type de support et selon les conditions climatiques. Ensuite gratter superficiellement avec un outil adéquat (lisseuse à aiguillons, lame de scie, etc.). Finalement, le jour suivant, brosser la surface avec une brosse de soies blanches pour enlever les particules restantes.

MORCEMDUR A

- Finition grattée: Comme avec le MORCEMDUR R, on obtient une finition très fine.
- Finitino dégrossi: serrer le mortier légèrement endurci pour obtenir une finition à couleurs dégradées.